

## 2K Steint Teppich Versiegelung

### Anwendungsbereiche: Steint Teppichboden



#### Beschreibung

**Farbloses 2-Komponenten-Reaktionsharz auf Epoxidharzbasis** empfiehlt sich zum Versiegeln von Steint Teppichböden. Epoxidharz schützt den Boden gegen mechanische und chemische Einwirkungen. Sie hat eine hohe Kratz- und Schlagfestigkeit, ist PKW- und staplerbefahrbar.

#### Untergrund

Der Untergrund muss trocken, tragfähig, sowie frei von Staub, losen Teilen, Fett und Öl sein. Nicht bei einer Luftfeuchtigkeit über 70% verarbeiten. Ist die Temperatur niedriger, verlängert dies die Verarbeitungszeit. Liegt die Umgebungs- und/oder Bodentemperatur höher, sollten nur Teilmengen (nach Gewicht) angerührt werden.

#### Hinweis

Die Versiegelung ist transparent und vergilbungsarm, sie verleiht der zu beschichteten Fläche zusätzlichen brillanten Glanz. Durch Abrieb entstehende Staubbildung und das Eindringen von Ölen, Fetten und anderen Verschmutzungen in den Boden wird verhindert. Verschmutzungen lassen sich leichter beseitigen. Die mechanische Widerstandsfähigkeit wird hauptsächlich durch die Festigkeit des Untergrundes bestimmt. Aufgrund der geringen Schichtdicke besteht bei stärkerer mechanischer Beanspruchung die Gefahr einer Beschädigung des Versiegelungsfilms, deshalb **empfiehlt es sich immer 2 Anstriche zu machen mit jeweils 600g/qm.**

#### Eigenschaften

Die Epoxidharz Versiegelung ist im ausgehärteten Zustand beständig gegen Wasser, Seewasser und Abwasser, ferner gegen zahlreiche Laugen, verdünnte Säuren, Salzlösungen, Mineralöle, Schmier- und Treibstoffe sowie viele Lösemittel. Bei UV-Einwirkung muss mit einer Vergilbung gerechnet werden. **Für den Außenbereich empfehlen wir eine farblose UV-beständige BK-635PU 1K PU aufzutragen.**

#### Mischvorgang/Verarbeitung

Mischen Sie das Material erst kurz vor der Verarbeitung im richtigen Mischungsverhältnis an. Dazu zunächst die Grundmasse aufrühren, dann Härter zugeben und mit langsam laufendem Rührwerk oder Bohrmaschine mit Rührquirl bei max. 450 U/min intensiv mischen. Um Mischfehler völlig auszuschließen Material in ein anderes Gefäß **umfüllen (umtopfen)** und nochmals gründlich mischen (nicht aus dem Liefergebilde verarbeiten). Beim Umtopfen sind Seiten- und Bodenfläche des Mischgebildes mehrfach scharf abzustreifen.

Die Verarbeitung sollte gleichmäßig und zügig erfolgen, damit Sie das Material in der angegebenen Verarbeitungszeit auftragen können. Zum Auftragen empfehlen wir eine kurzflorige Farbrolle. Wiederholen Sie am besten den Auftrag der Versiegelung mit einer zweiten Schicht.

#### Temperatur

Die Umgebungstemperatur wie auch die Temperatur der Unterlage muss mindestens 6-10°C betragen, **besser sind +15°C**. Die relative Luftfeuchtigkeit darf beim Einbau des Materials 70 % nicht überschreiten. Bitte die Verarbeitung nicht unter zu warmen/heißen Bedingungen/Temperaturen und/oder bei zu hoher Luftfeuchtigkeit ausführen. Dies führt zu kürzerer Verarbeitungszeit. Auch darauf achten, dass das Material selbst vor der Verarbeitung kühl gelagert wurde. Nicht vorher unter die Sonne stellen. Nach dem Mischvorgang am besten das gesamte Material schlangenförmig auf dem Untergrund verteilen und verarbeiten.

#### Weitere wichtige Informationen zur Verarbeitung

Das Material kann gestrichen oder gerollt werden. Für bequemen und gleichmäßigen Auftrag empfehlen wir die Verwendung einer **BEKATEQ Bodenrolle kurzflor 25cm oder Bodenwalze mit 40cm**. Für eine gleichmäßige Optik immer frisch in frisch arbeiten. Beim Rollen das Material gleichmäßig auftragen und im Kreuzgang nachrollen. Bei **Luftblaseneinschlüssen** ca. 5-10 Minuten nach Auftrag mit einer **BEKATEQ Stachelwalze** im Kreuzgang entlüften und dabei **BEKATEQ Nagelsohlen** verwenden, um die bereits beschichtete Oberfläche nicht zu beschädigen. **Im Falle einer Porenfüllung ist in jedem Fall eine Entlüftung mittels Stachelwalze zu empfehlen.** Bei größeren Flächen mit mehreren Personen arbeiten, ggf. die Fläche in Felder einteilen. Auf zusammenhängenden Flächen immer Material einer Charge einsetzen.

Grundsätzlich gilt, mischen Sie nur so viel an, wie Sie auch gleich verarbeiten können. Teilen Sie immer nach Gewicht. Auf Nachttemperaturen achten. Diese sind niedriger, damit kann sich die Härtezeit verlängern. Bevor die Beschichtung nicht

vollständig ausgehärtet ist, darf Sie nicht mit Wasser in Berührung kommen, weil Sie sonst weiße Auskredungen/Schlieren in der Beschichtung bekommen. Diese können Sie mit Essigessenz neutralisieren. Zur Not lässt sich die Beschichtung jederzeit erneut überstreichen.

**Bei längerer Zwischentrocknungszeit von mehr als 3-5 Tagen muss direkt vor dem nächsten Anstrich (egal ob Grundierung, Beschichtung, Versiegelung) angeschliffen werden (Korn 240-280), da es sonst zu Haftungsproblemen kommen kann.**

#### **Zusatzprodukte**

**BK-600EP Steinteppich Set inkl. Bindemittel:** Steinteppich Boden in verschiedenen individuellen Farben.

**BK-620EP 2K Steinteppich Grundierung:** Wir empfehlen Ihnen immer im Vorfeld zu grundieren. Die Grundierung stellt Saugausgleich her und sperrt den Untergrund ab.

**Mischungsverhältnis:** 2 Teile Komponente A : 1 Teil Komponente B

**Verbrauch:** ca. 600g/qm pro Anstrich

**Mindesthärtungs- bzw. Objekttemperatur:** + 6-10°C mit Härter - besser +15°C

**Max. Verarbeitungs- bzw. Objekttemperatur:** + 30° - 35°C mit Härter

**Verarbeitungszeit:** bei +20°C ca. 30min

**Begehr/Überstreichbar:** bei +10°C nach 24 Std. / bei +20°C nach ca. 10-12 Std. / bei +30°C nach ca. 8 Std.

**Ausgehärtet:** bei +20°C nach ca. 7 Tagen / bei +30°C nach ca. 3-5 Tagen

**Reinigung:** Wir empfehlen Ihnen sich ausreichend Farbröller bereitzuhalten. Quirl, Nadelwalze, Rollenhalter etc. können Sie mit unserer **LS-517 Nitroverdünnung** reinigen.

**Verdünnung:** Nitroverdünnung mit einem Zusatz von 3-5%. Dies wird aber nur für die erste Schicht empfohlen.

**Lagerung:** Lagerfähigkeit 1 Jahr. Gebinde gut verschlossen halten, trocken und nach Möglichkeit bei + 15°C bis + 20°C lagern. Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.

#### **Empfohlene Zusatzprodukte**

- BK-600EP Steinteppich Set inkl. Bindemittel
- BK-620EP 2K Steinteppich Grundierung
- BK-150EP 2K Epoxidharzmörtel
- BEKATEQ Nagelsohlen
- BEKATEQ Farbröle kurzflor 25cm
- BEKATEQ Bodenroller 40cm
- BEKATEQ Stachelwalze

---

#### **Technisches Merkblatt/Verarbeitungsanleitung**

Diese Technische Information ist auf Basis des neuesten Standes der Technik und unserer Erfahrungen zusammengestellt worden. Im Hinblick auf die Vielfalt der Untergründe und Objektbedingungen wird jedoch der Käufer/Anwender nicht von seiner Verpflichtung entbunden, unsere Werkstoffe in eigener Verantwortung auf ihre Eignung für den vorgesehenen Verwendungszweck unter den jeweiligen Objektbedingungen fach- und handwerksgerecht zu prüfen. Gültigkeit hat nur die Technische Information in ihrer neuesten Fassung.

BEKATEQ GmbH & Co. KG - Am Nußacker 9 - 35043 Marburg - Tel.: +49 (0) 6468 216970 - Fax: +49 (0) 3222 3945817  
info@bekateq.de - www.bekateq.de