

## Entlüfter

Additiv für Epoxidharzsysteme  
Flüssiger Entlüfter



## Eigenschaft

Die Flüssig-Additive werden eingesetzt, um die Eigenschaftsprofile von Kunstharzsystemen und Lacken einzustellen.

Unser Entlüfter begünstigt die Entlüftung / Entgasung optisch anspruchsvoller Oberflächenharze.

|                                                     |                                                      |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Dosierung (bez. auf Gesamtformulierung)<br>[Gew.-%] | 0,2 – 0,8                                            |
| Dichte (bei 20°C)                                   | 0,79 – 0,83                                          |
| Wirkstoff auf Basis                                 | Polysiloxane                                         |
| Eintrübung?                                         | Hinweis:<br>Bei Überdosierung Gefahr der Eintrübung! |

## Verarbeitung

Es ist möglich, den UV-Stabilisator in die Gesamt Mischung zuzugeben. Wir empfehlen das Produkt in die Harzkomponente hinzuzugeben, bevor der Härter oder weitere Füllstoffe oder Additive zugegeben werden.

## Lagerung

Angebrochene Gebinde fest verschließen. Kühl und trocken lagern. Haltbarkeit bei optimaler Lagerung (ungeöffnet) mindestens 12 Monate.

## Sicherheitshinweise / weiterführende Informationen

Die Sicherheitshinweise sind den jeweiligen Gebinden zu entnehmen. Nicht in die Hände von Kindern gelangen lassen. Weitere anwendungsspezifische Informationen können angefordert oder auf unserer Internetseite unter Produktinfo abgerufen werden. Gerne beraten wir Sie auch telefonisch.

Die Angaben in diesem Produktdatenblatt wurden nach bestem Wissen zusammengestellt und entsprechen unserem derzeitigen Erkenntnisstand. Eine Verbindlichkeit / Gewährleistung für das Verarbeitungsergebnis im Einzelfall, können wir jedoch aufgrund der Vielzahl der Anwendungsmöglichkeiten und der außerhalb unseres Einflusses liegenden Lagerungs- und Verarbeitungsbedingungen unserer Produkte nicht übernehmen. Aufgrund der Vielzahl von Materialien sowie unterschiedlicher Umgebungsbedingungen, empfehlen wir Vorversuche um die Eignung im Einzelfall zu bestätigen.

Mit erscheinen des Datenblattes werden alle früheren Ausgaben und daraus resultierenden Daten ungültig.